

UZIN KE 50 ROLL & TACK

Erittäin vähäpäästöinen, dispersiopohjainen liima / tarraliima PVC ja LVT-lattiapäällysteille sekä tekstiililattioille.

TÄRKEIMMÄT SOVELTUVUUSALUEET:

- ▶ PVC ja LVT-lattiapäällysteet
- ▶ PVC- ja LVT-lattiapäällysteet, myös tekstiilikuitukankaalla (fleece) varustettuina
- ▶ Tekstiililattiapäällysteet, lateksi-, kuitukangas- tai PVC-pohjalla

SOVELTUU:

- ▶ Imukykyiset, tasoitettut alustat
- ▶ Tiiviit, imemättömät alustat
- ▶ Vesikiertoinen lattialämmitys
- ▶ Tuolien pyöräkuormitus standardin DIN EN 12 529 mukaisesti
- ▶ Märkäshampoopesu ja suihku-uuttopuhdistus standardin RAL 991 A2 mukaisesti
- ▶ Soveltuu liike- ja asuinkohteisiin



TUOTTEEN EDUT JA OMINAISUUDET:

UZIN KE 50 ROLL&TACK on tehokas ja erittäin tarttuva liima, jolla on pitkä avoin aika. Tuotetta voidaan käyttää sekä liimana että tarraliimana. Sisäkäyttöön.


- ▶ Erittäin pieni menekki
- ▶ Pitkä avoin aika
- ▶ ergonominen levitys telalla
- ▶ Ihanteellinen vaihtoehto irtoasennettaville tuotteille



TEKNISET TIEDOT:

Pakkaustyyppi	Muoviastia
Pakkauskoko	2 kg, 10 kg
Säilyvyys	vähintään 12 kuukautta
Väri märkänä	Beige
Väri kuivana	Beige
Menekki	100 - 220 g/m ²
Avoin aika	20–40 minuuttia*
Työaika	jopa 24 tuntia*
Minimi työstölämpötila	15 °C lattiatasossa
Kuormitettavissa	24 tunnin kuluttua*
Saumojen hitsaaminen/ tasoittaminen	3 päivän kuluttua*
Lopullinen lujuus	3 päivän kuluttua*

* 20 °C:n lämpötilassa ja 65 %:n suhteellisessa kosteudessa, riippuen pinnon tyylistä ja alustan imukykyistä.



ALUSTAN VALMISTELU:

Alustan on oltava luja, kantava, kuiva, halkeilematon, puhdas sekä vapaa tartuntaa heikentävistä aineista. (esim. lika, öljy, rasva). Alusta on imuroitava huolellisesti. Sopivat pohjusteet ja tasoitteet löytyvät UZIN-tuotekuvastosta. Alusta on tarkistettava voimassa olevien standardien mukaisesti ja mahdollisista puutteista on ilmoitettava. Pohjusteen ja tasoitteen on annettava kuivua täysin. Käytettyjen tuotteiden tuoteselosteita on noudatettava.

KÄSITTELY:

Käyttö liimana:

1. Tarraliimamenetelmä: Levitä liima tasaisesti sopivalla hammastetulla lastalla. Kostuta heti tela liimalla ja telaa pinta takaisinpäin, jotta liimaharjanteet tasoittuvat (harjanteet eivät saa jäädä näkyviin). Anna liiman osittain kuivua levitysmäärän, asennuslämpötilan, alustan imukyvyn ja lattiapäällysteen tyypin mukaan.
2. Asenna lattiapäällyste avoimen ajan puitteissa ja jyrää se raskaalla lattiajyrällä, painaen mahdolliset päällysteen kohoumat alas. Varmista, ettei päällysteen alle jää ilmaa. Anna alueen levätä 20 minuuttia, jonka jälkeen jyrää uudelleen ja hierrä reunat ja saumat huolellisesti. Märkäliimausmenetelmä: Levitä liima tasaisesti sopivalla hammastetulla lastalla. Asenna lattiapäällyste liiman ollessa vielä märkä, jotta liima siirtyy täysin lattiapäällysteen pohjaan. Jyrää ja varmista, ettei väliin jää ilmaa.
3. Poista tuoreet liimajäämät vedellä.

Käyttö kiinnitykseen:

1. Levitä liima tasaisesti alustaan sopivalla telalla ja anna sen tuulettua/kuivua kokonaan (sormikoe). Tähän tarkoitukseen parhaiten sopivat maalaustela tai polyamiditela 18 mm / 12 mm sekä UZIN-nylontela.
2. Asenna lattiapäällyste 24 tunnin kuluessa*. Hierrä päällyste kiinni tai jyrää se ja painle tiiviisti päällyste kiinni. Varmista, ettei päällysteen alle jää ilmaa. Anna alueen levätä 20 minuuttia, jonka jälkeen jyrää se uudelleen raskaalla lattiajyrällä ja hierrä reunat ja saumat huolellisesti.
3. Poista tuore liimajäämät vedellä.

*Pitävä kiinnitys 24 tunnin kuluttua voidaan taata vain, jos kiinnityspinta ei ole pölyinen tai muuten likaantunut. Siksi on suositeltavaa asentaa pinnoite mahdollisimman pian.

MENEKKITAUUKKO:

Liimakampa	Menekki n.*
Tela	100 - 150 g/m ²
A5	180 - 200 g/m ²
A1	200-220 g/m ²

TÄRKEITÄ HUOMIOITA:

- ▶ Alkuperäispakkauksessa säilyy vähintään 12 kuukautta kohtuullisen viileässä varastotilassa. Pakkaskestävä -6 °C:seen asti. Avaamattomat pakkaukset on suljettava tiiviisti ja sisältö on käytettävä nopeasti. Liima on annettava lämmitä huoneen lämpötilaan ennen käyttöä.
- ▶ Paras levityslämpötila on 18–25 °C, lattian lämpötilan ollessa yli 15 °C ja suhteellisen ilmankosteuden alle 65 %. Matalat lämpötilat ja korkea ilmankosteus pidentävät avo- ja kuivumisaikaa. Korkeat lämpötilat ja alhainen ilmankosteus lyhentävät avo- ja kuivumisaikaa.
- ▶ Kosteat alustat voivat aiheuttaa toissijaisia päästöjä ja hajuja. Varmista siksi, että tasoite on kuiva ennen liiman levittämistä.
- ▶ Suora liimaus vanhojen liimajäämien päälle voi aiheuttaa reaktioita. Siksi vanhat kerrokset on pääsääntöisesti poistettava. Joka tapauksessa liimajäämät on käsiteltävä estävällä pohjusteella ja tasoitettava koko pinnalta itsetasoittuvalla tasoitteella riittävän paksusti (yleensä 3 mm).
- ▶ Päällysteiden on oltava ennen liimausta riittävän sopeutuneita myöhempään käyttöön tavanomaisessa huoneilmastossa.
- ▶ Äärimmäisissä lämpötilaolosuhteissa auringonpaisteen vaikutuksesta, voimakkaassa mekaanisessa rasituksessa nostokärryjen, trukkien jne. vaikutuksesta tai kosteuden tunkeutuessa ylhäältä suosittelemme vaihtoehtoisen tuotteen käyttöä (esim. UZIN KE 66 HT tai UZIN KE 68). Epäselvissä tapauksissa on pyydettävä käyttötekniiset neuvot.
- ▶ Lattiapäällysteen asennuksessa on noudatettava yleisesti tunnustettuja alan ja tekniikan sääntöjä sekä voimassa olevia kansallisia standardeja (esim. EN, DIN, ÖNORM, VOB, SIA jne.). Seuraavat standardit ja ohjeet ovat voimassa tai suositellaan erityisesti huomioitaviksi:
 - DIN 18 365 „Lattiapäällystystyöt“, ÖNORM B 5236
 - TKB/FCIO-ohje ”Alustojen arviointi ja valmistelu lattiapäällyste- ja parkettitöihin”
 - TKB/FCIO-ohje ”PVC-lattiapäällysteiden liimaaminen”
 - TKB/FCIO-ohje ”Elastomeeristen lattiapäällysteiden liimaaminen”

LAATUMERKKI JA YMPÄRISTÖMERKKI:

- ▶ Liutotteeton
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / vähäpäästöinen

KOOSTUMUS:

Polymeeridispersiot, kuidut, säilöntäaineet, mineraalipohjaiset täyteaineet, lisäaineet ja vesi.

TYÖPAIKAN JA YMPÄRISTÖN SUOJAAMINEN:

Liutotteeton. Käytä suojarasvaa ja huolehdi työalueen tuuletuksesta. Tuote sisältää synteettisiin polymeerimikropartikkeleihin (SPM) perustuvia kuituja. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna. Kerää välittömästi vuotaneen materiaalin vaurioituneista pakkauksista ja käytä uudelleen tai hävitä asianmukaisesti. Perusedellytykset parhaalle mahdolliselle sisäilman laadulle saavutetaan seuraamalla yleisiä päällysteiden asennusohjeita ja standardeja, samoin kuin varmistamalla alustan kunto ja kuivuus.

JÄTE:

Kerää mahdollisuuksien mukaan tuotejäämät ja käytä ne uudelleen. Tuote sisältää synteettisiä polymeerimikropartikkeleita (SPM). Vältä päästöä ympäristöön. Älä päästä valumaan viemäreihin, vesistöön tai maaperään. Huoollisesti tyhjennetyt astiat voidaan kierrättää. Nestemäisiä jäämiä sisältävät astiat sekä nestemäinen tuote luokitellaan erikoisjätteeksi. Kuivatut tuotejäämät luokitellaan rakennusjätteeksi.